



品質検査報告書

素材 Composition	オレフィン100%
重さ Weight	453g/m <sup>2</sup> (ISO 2286-2)
引張強度 Tensile Strength	経糸：1,600 N 緯糸：2,000 N (EN ISO 13934-1)
引裂き強度 Tear Strength	経糸：180 N 緯糸：200 N (EN ISO 13937-3)
縫い目滑脱（負荷荷重 180 N） Seam Slippage (Load applied 180 N)	経糸：4mm 緯糸：4mm (prEN ISO 13936-2)
染色摩擦堅ろう度 Colour Fastness to Rubbing	乾燥 湿潤 経糸：4-5 経糸：4-5 緯糸：4-5 緯糸：4-5 (EN ISO 105-X12)
人工風化に対する染色けん牢度 Colour Fastness to Artificial Weathering	8 (BS EN ISO 105:B04)
耐磨耗性 Abrasion Resistance	15,000 rubs (BS EN 14465 Annex A)
撥水性 Water Repellency	70 (AATCC Test Method 22-2005)
塩素処理されたプール水に対する堅ろう度 Colorfastness to Chlorinated to pool water	4-5 (BS EN ISO 105-E03)
海水に対する堅ろう度 Colorfastness to sea water	4-5 (BS EN ISO 105-E02)
燃焼性・引火性 Flammability	Pass (BS EN 1021-1:2014-Cigarette)
防カビ Anti Mildew	Pass (AATCC 147:2011 & 30-2004)
ピリング性 Pilling Resistance	5 (EN ISO 12945-2)after 2,000 rubs
防汚 Soil Release	5 (AATCC 130)
洗浄に対する寸法安定性 Dimensional Stability to washing	- 丈：-<1.0% - 幅：-<1.0% (EN ISO 6330-2001)
エコテックス®スタンダード100 Oekotex Standard 100	Pass
UV Standard 801認証 UV Standard 801	Pass
耐候性 Weatherability	1,500時間 (ASTM G53-96)